

ВПЛИВ ПЕСТИЦІДІВ НА РОЗВИТОК КОРОЗІЙНО АКТИВНИХ БАКТЕРІЙ ФЕРОСФЕРИ ТА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ НА ПОВЕРХНІ МАЛОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ

Бондар О.С., Курмакова І.М., Демченко Н.Р., Третяк О.П.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка,
бул. Гетьмана Полуботка, 53, Чернігів, 14013, Україна,
E-mail: kurmakova@mail.ru

Значна кількість пошкоджень металевих споруд і трубопроводів пов'язані з діяльністю мікроорганізмів. Незважаючи на вдосконалення методів захисту, довжина пошкоджених трубопроводів щорічно зростає на 3–4%, особливо в болотистих ґрунтах, що сприяють мікробній анаеробній корозії, та на ділянках, які контактиують з сільськогосподарськими угіддями. Вплив пестицидів та продуктів їх природної деградації на процес корозії сталі залишається практично не вивченим, хоча сучасне агропромислове виробництво не можливо без використання біологічно активних речовин.

В даний роботі досліджено вплив поширені пестицидів (2,4-Д, *Бетанал*, *Зенкор*, *Раундал*, *Фюзілад*, *Фундазол*) та продуктів їх розкладу на процес біокорозії сталі у ґрунті та формування біоплівки у нейтральному водню-сольовому середовищі Постпейта «В».

Дослідження шести поширені пестицидів показали, що за впливом на швидкість мікробної корозії у ґрунті, їх можна поділити на 3 групи: пестициди, продукти розкладу яких стимулюють біокорозію (*Бетанал*, *Фундазол*, *Фюзілад*); пестициди, які незначно впливають на швидкість біокорозії сталі (2,4-Д); пестициди, внесення яких прискорює процес біокорозії, але продукти їх розкладу її уповільнюють (*Раундал* та *Зенкор*).

На прикладі *Бетаналу* показано, що у феросфері спостерігається інтенсивний ріст сульфатвідновлювальних бактерій. При експозиції 1 міс. їх чисельність більша за контроль на 6 порядків. Чисельність залізовідновлювальних та денітрифікувальних бактерій також зростає, але на один порядок, тобто, за присутності пестициду в феросфері формується корозійно агресивна сукупність мікроорганізмів. При збільшенні часу експозиції (6 – 9 міс.) кількість СВБ та ЗВБ в досліді з *Бетаналом* виявлено або на рівні контролю, або більше на 1 порядок, ДНБ при цьому не виявлено.

Діюча речовина *Бетаналу* – N-3-(N'-(3'-метилфеніл)карбамоїл) феніл метилкарбамат у ґрунті розкладається з утворенням *m*-амінофенолу. Нами встановлено, що саме *m*-амінофенол прискорює швидкість корозії сталі у ґрунті в 1,3 рази за рахунок стимулування росту у феросфері сульфатвідновлювальних бактерій.

При дослідженні формування біоплівки за присутності пестициду з біоцидними властивостями – *Бетаналу*, та пестициду 2,4-Д, до дії якого бактерій корозійного мікробного угруповання є стійкими. За присутності *Бетаналу* біоплівка формується на поверхні маловуглецевої сталі без участі СВБ, що забезпечує захисну дію 71,8% при концентрації *Бетаналу* 1 г/л за умов мікробної корозії. При дослідженні формування біоплівки за присутності пестициду 2,4-Д встановлено, що СВБ виявляються у біоплівці вже на 9 год експозиції. Тобто, пестицид 2,4-Д, порівняно з контролем, сприяє розвитку сульфатвідновлювальних бактерій, максимальна кількість яких зафікована на 168 год експерименту.

Отже, пестициди впливають на швидкість біокорозії сталі, викликаної сульфідогенним корозійним мікробним угрупованням. *Бетанал*, *Зенкор* та *Раундал* інгібують біокорозію сталі у рідкому нейтральному середовищі та виявляють захисний ефект 71,8-80,2% при концентрації 1 г/л. Внесення у ґрунт пестицидів *Бетанал* та *Фундазол* призводить до підвищення його агресивності за рахунок утворення продуктів деградації, які стимулюють розвиток корозійно-агресивних мікроорганізмів, що робить необхідним розробку матеріалів-біоцидів для захисту підземних комунікацій.